

木製ドアの再塗装について…


●ワシンドアニスに塗装したものは、他のクリーナーは併用しないでください（密着性が悪くなる恐れがあります）

1

変色したり、
塗膜がはかれたりしてはいいが、
つやがなくなり、白ぼけして
木目のさえがなくなっている場合

このような状態のときは、ワシン ドアニスを塗るだけできれいに仕上がります。次のような順序で2回塗って仕上げてください。

(1) 研磨をする



サンドペーパー（240～320番）をあて木に当て、木目にそって平均に研磨します。凹凸のある部分には、スチールワールを使用してください。

- ドアには普通薄い色が着けてありますが、この色を落とさないように注意しながら軽く研磨してください。

(2) ごみやほこりをふき取る



乾いた柔らかい綿布でごみやほこりをふき取ってください。なお、ペイントうすめ液でふき取ってもきれいになります。

(3) 周囲の養生

ドアの金具など塗料がついては困る部分は、あらかじめマスキングテープなどで保護しておいてください。

(4) 塗装【1回目】

[A] ハケで塗る

ワシン ドアニスを溶剤でうすめずに添付の容器に入れます。ハケに塗料を含ませ、容器を手で押さえ、容器のフチでタレをしごきます。せまいところ、入り組んだところを先に塗り、広いところは後から木目にそって平均に塗ってください。

- 濃くて塗りにくいときは、少量のペイントうすめ液を加えてよくかき混ぜてください。

[B] 拭き塗りをする

ハケで塗ってから2～3分後に拭き塗りをします。ワシン ドアニスにペイントうすめ液を30～40%程度加えて薄め、これを少量染み込ませた綿布で、らせん状に軽くすり込みながら、平均にふき取ります。端の方から木目にそって拭き塗りするのがきれいに仕上げのコツです。

- ハケで塗ってからあまり時間をおくと、乾いてふき取りにくくなりますので、早めに処理してください。
- 拭き取りをすると、薄塗りの上品な仕上がりになります。
- 厚く塗りたい場合は、拭き塗りをしないで、そのまま乾かして仕上げます。

(5) 塗装【2回目】



1回目の塗装後8時間以上（できれば一夜以上おく）乾燥させ、軽く研磨してから、1回目と同じ方法で塗装して仕上げます。

2

塗膜の一部がはかれたり、
きずがついて素地が露出している場合

次の順序で、その部分を着色してからワシン ドアニスで塗装します。

(1) 研磨をする

1-(1)と同じ要領です。

塗膜が浮き上がっている部分は特に丁寧に研磨して、はがれやすい塗膜を取り除きます。

(2) 着色

素地が露出している部分を着色します。

着色には弊社の水性ポアーステインが便利です。

ポアーステインをハケまたは筆で塗り、すぐに綿布ですり込むようにしてふき取ります。

- ポアーステインの中から、ドアの色に最も近い色を選んでください。また、着色するときには、見えにくい場所で試し塗りをして、色の具合を確かめてから本塗装に移ってください。
- ポアーステインは、水で色を薄くしたり、各色を混ぜ合わせることもできます。

(3) 部分塗装

ポアーステインは約1時間で乾きます。

乾いたら、その部分だけにワシン ドアニスを塗って、よく乾かしてください。（2時間以上）

(4) 全体塗装

ドア全体にワシン ドアニスを塗装します。

1-(4)、1-(5)と同じ要領で塗装します。

3

ドアの傷みがひどい場合

塗膜全体にひび割れが入ったり、はがれたりしており、また、ひどく色あせている場合は、古い塗膜を全部はがし取ってから塗装する方法があります。

しかし、この方法は経験が必要で、塗装に慣れていない方にはお勧めできません。専門の塗装業者にお任せになる方がよいでしょう。

再塗装に使用する塗料と用具

- ワシン ドアニス（木目を生かす透明仕上げ用。つやあり）
- ペイントうすめ液
- ニス用スジカイバケ（30～60mm）、小筆。（ハケは毛のやわらかいものをおすすめします）
- サンドペーパー（240～400番）
- ウエス（いらなくなった綿布）
- マスキングテープ
- 新聞紙など

注意事項

- ①塗る面にシリコンまたはシリコンの混合物、及びそれに準ずるつや出し剤を塗布してある場合は、よく密着しませんからこの塗料を塗らないでください。
 - ②この塗料のついた綿布は必ず水に浸けておき、後でごみ処理してください。
 - ③ワックス剤で手入れしてある場合は、ワックスを充分落としてから塗装してください。
 - ④使用後は必ず容器の中栓、外栓をよくしめて保管してください。
 - ⑤屋外での塗装は、天気の良い風の少ない日を選んで行ってください。
 - ⑥その他、ラベルに表示してある取扱い上の注意事項を守ってください。
- この拭き塗りの塗装方法は、ドア以外の塗装にも応用できます。

和信ペイント株式会社

〒340-0121 埼玉県幸手市上吉羽 2100-18
TEL 0480-48-2021 FAX 0480-48-2024

お客様センター TEL 0480-48-2725
（営業時間：平日 8:30～16:30）

（無断転載を禁じます）